

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture lisse mate à base de résine acrylique en phase aqueuse, pour les travaux neufs ou de rénovation des façades, même structurées. Classement D3.
Extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Pouvoir garnissant élevé qui permet de recouvrir les surfaces structurées ou faïencées.
- Contribue à limiter la pénétration par porosité des eaux de ruissèlement tout en étant perméable à la vapeur d'eau.
- Peu sensible aux souillures de la pollution atmosphérique, limite l'encrassement.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre +5 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de GLOBAPRIM CLASSIC ou GLOBAPRIM HYDRO ou GLOBAPRIM HYDRO LISSE	1 couche de GLOBACRYL MONOMAT
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en bon état.	Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP.	1 couche GLOBAPRIM HYDRO ou GLOBAPRIM HYDRO LISSE ou GLOBACRYL MONOMAT diluée à 10%	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en mauvais état.	Grattage des parties non adhérentes. Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP ou décapage complet des anciennes peintures.	1 couche GLOBAPRIM HYDRO ou GLOBAPRIM HYDRO LISSE ou GLOBAPRIM CLASSIC	

Ne convient pas sur fonds fissurés non stabilisés.

Ne pas appliquer sur des revêtements d'imperméabilité, des supports plâtres et des ITE.

Ne pas travailler en plein vent ou plein soleil.

Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon le NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LVR (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges trumeaux...).

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 -18 mm ou polyamide méché 18 mm.
DILUTION	: Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau en première couche.
MISE A LA TEINTE	: Système à teinter TRIMETAL.
BASES	: AW, AM.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 3,2 m ² /l / couche. 450 g / m ² /couche.
TEMPS DE SECHAGE	: Sec : 2 heures.
A 23°C ET 50% H.R.	Recouvrable : 16 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR NF T 36.005	: Famille I - Classe 7b2
Norme EN 1062-1/T34-722	: E4V2W2A1
Norme NF P 84-403	: Classe D3
Aspect du feuillet sec	: Très mat (<2 GU valeur à 85°) selon NF EN ISO 2813
Extrait sec en poids	: 66 % ± 2
Extrait sec en volume	: 51 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,46 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Copolymères acryliques en phase aqueuse.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane.
Solvant (s)	:	Eau.
COV valeur limite en EU	:	Pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 35 g/l COV.

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.