



EU Ecolabel: FR/044/013

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture mate veloutée, à base de copolymères en phase aqueuse pour travaux élémentaires. Intérieur.

## USAGES ET PROPRIETES

- Application Pistolet Airless.
- Facile d'application, très peu d'odeur et séchage rapide,
- Peut être appliqué sur revêtements muraux à peindre\* (toile de verre, structure à peindre sous réserve d'un essai préalable).

## SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

| FONDS   | TRAVAUX PREPARATOIRES   | IMPRESSION                      | FINITION  |
|---|---|---------------------------------|---|
| Béton, mortiers hydrauliques  | Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.                           | 1 couche<br><b>POLY IMPRESS</b> | 1 ou 2 couches de<br><b>POLYVELOURS<sup>(1)</sup></b> |
| Plâtre et dérivés   | Brossage, dépoussiérage soigné.                                     |                                 |   |
| Plaques de plâtre cartonnées  | Lessivage, ponçage si nécessaire.                                   |                                 |   |
| Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents | Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage ou décapage si nécessaire. |                                 |   |

(1) : Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition.

### Précaution et recommandation

**Sur support peint** : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038). Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Toute teinte pastel doit être validée par le maître d'ouvrage ou son représentant.

\*Revêtements muraux à peindre : peut être appliqué avant la pose de papiers peints. Par contre, les revêtement muraux lourds tels carreaux, dalles de liège, moquettes... sont à éviter eu égard à leur poids et au type de colle utilisée.

## APPLICATION PRODUIT

|  |  |
|--|--|
| Matériel d'application                               | : Pistolet Airless (buse 15 à 19/000 de pouce) ou pistolet pneumatique, brosse synthétique phase aqueuse ou rouleau polyester tissé 12 mm ou polyamide texturé 13 mm.  |
| Dilution   | : Prêt à l'emploi.<br>Application au pistolet pneumatique : peut être dilué jusqu'à 10% maximum à l'eau.   |
| Base   | : Blanc.   |
| Mise à la teinte                                     | : Blanc teintable pour l'obtention de teintes pastel.<br>Afin de faciliter le travail de mise à la teinte, nous vous proposons une base de données Mix-2-Win pour l'obtention de teintes approchées par rapport à celles choisies sur le nuancier. |
| Nettoyage du matériel                                | : Eau, aussitôt après usage.   |
| Rendement :  | : 10 m <sup>2</sup> /l/couche.<br>(variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).   |
| Temps de séchage à 23°C et 50% d'humidité relative : | : Sec :2 heures.<br>Recouvrable :8 heures.   |

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

---

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| AFNOR N F T 36.005             | : | Famille I - Classe 7b2   |
| Aspect du feuil sec            | : | Velours (3-4 GU valeur à 60° / 12-22 GU valeur à 85° selon la norme NF EN ISO 2813 ).                          |
| Résistance à l'abrasion humide | : | Classe 4 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 70 µm après 40 frottements). |
| Extrait sec en volume          | : | 30 % ± 3   |
| Densité du blanc à 20°C        | : | 1,27   |

## COMPOSITION

---

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Liant (s)                        | : | Copolymères acrylique en dispersion.   |
| Pigment (s)                      | : | Dioxyde de titane rutile.  |
| Solvant (s)                      | : | Eau.   |
| COV valeur limite en UE          | : | Pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. |
| Emission dans l'air intérieur *: | : | A+.  |

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

## CONSERVATION

---

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

---

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

## RECOMMANDATIONS ECOLABEL EUROPÉEN

---

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci- ci-dessous :

$$\frac{\text{surface à peindre (m}^2\text{)}}{\text{rendement (}\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\text{)}} \times \text{nbre de couches} = \text{nbre de litres nécessaires}$$

- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.
- Ramener les pots dans un de nos points de vente doté du service de reprise des déchets ou dans une déchèterie habilitée à recevoir les déchets de peintures (pour les particuliers).
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé.
- Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.