



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture de décoration murale mate, légèrement pochée, à base de résines mixte synthétique et alkyde en phase aqueuse pour travaux courants et élémentaires.  
Intérieur.

## USAGES ET PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et couvrant
- Temps ouvert optimisé : réduit les phénomènes de reprise
- Faible odeur à l'application comme au séchage

## SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de <b>ROLLPRIM</b> ou <b>MAGNAPRIM</b>	1 ou 2 couches de <b>ROLLKYD MAT*</b>
Plâtre et dérivés	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche <b>ROLLKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAKYD PRIMER</b>	
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche <b>ROLLPRIM</b> ou <b>MAGNAPRIM</b> ou <b>ROLLKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAKYD PRIMER</b>	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	1 couche <b>ROLLKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAKYD PRIMER</b> ou <b>ROLLKYD MAT</b>	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage ou decapage si nécessaire.	1 couche <b>ROLLPRIM</b> ou <b>ROLLKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAPRIM</b> ou <b>MAGNAKYD PRIMER</b>	

\* selon état de finition recherchée et sous réserve des préparations comme définis par le NF DTU 59-1 : B = 2 couches, C = 1 couche.

### Précaution et recommandation :

**Sur support peint** : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

**Pour le rebouchage et l'enduisage**, appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Ne pas appliquer sur les supports dont le pH est supérieur à 9.

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

## APPLICATION PRODUIT

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	: Rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique et Airless.
<b>DILUTION</b>	: Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Eventuellement dilution au maximum 5% pour l'application pistolet et 2% pour l'application airless.
<b>MISE A LA TEINTE</b>	: Système à teinter TRIMETAL.
<b>BASES</b>	: Blanc/AW.
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	: Eau, aussitôt après usage.
<b>RENDEMENT</b> (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 10-12 m <sup>2</sup> /l/couche.
<b>TEMPS DE SECHAGE</b> :	: Sec :4 heures.
A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Recouvrable : 12 heures.

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 4a/7a2
Aspect du feuil sec	:	Très mat (<3% GU valeur à 85° selon NF EN ISO 2813).
Extrait sec en poids	:	64 % ± 2
Extrait sec en volume	:	49 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	:	1,54 ± 0,05
COV valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

## COMPOSITION

Liant (s)	:	Résines mixtes synthétique et à base d'alkydes en émulsion.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	:	Eau.

## CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.



**AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL**  
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex  
Tél. 0806.807.001

Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.