



DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche d'impression teintable, à base de résine mixte synthétique et alkyde en phase aqueuse pour travaux courants et élémentaires.
Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Peut être recouvert par toute peinture murale mate, satinée ou brillante, en phase aqueuse ou alkyde en phase solvant.
- Aspect mat poché, opacifiant et garnissant.
- Egalise les fonds et évite les embus.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

| FONDS | TRAVAUX PREPARATOIRES | IMPRESSION |
|--|---|-----------------------------------|
| Plâtre et dérivés. | Brossage dépoussiérage soigné. | 1 couche de ROLLKYD PRIMER |
| Plaques de plâtre cartonnées. | Brossage dépoussiérage soigné. | |
| Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents. | Lessivage, ponçage si nécessaire. | |
| Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents. | Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire ou décapage totale. | |

Précaution et recommandation :

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).
Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.
Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter sa réapparition.
Ne pas appliquer sur les supports dont le pH est supérieur à 9.

APPLICATION PRODUIT

| | |
|--|--|
| MATERIEL D'APPLICATION | : Rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, brosse synthétique. Pistolet pneumatique et Airless. |
| DILUTION | : Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Eventuellement dilution au maximum 5% pour l'application pistolet et 2% pour l'application airless. |
| MISE A LA TEINTE | : Teintes réalisables avec le système de mise à la teinte TRIMETAL. |
| TEINTE | : Blanc /AW ; AM et AC. |
| NETTOYAGE DU MATERIEL | : Eau, aussitôt après usage. |
| RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application) | : 10-12 m ² //couche. |
| TEMPS DE SECHAGE : | : Sec : 4 heures. |
| A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE : | Recouvrable : 12 heures. |

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| AFNOR N F T 36.005 | : Famille I - Classe 4a/7a2 |
| Aspect du feuil sec | : Très mat. |
| Extrait sec en poids | : 65 % ± 2 |
| Extrait sec en volume | : 48 % ± 3 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Densité du blanc à 20°C | : 1,56 ± 0,05 |
| COV valeur limite en EU | : Pour ce produit (Cat A/g) :30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. |
| Emission dans l'air intérieur *: | : A+ |

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

COMPOSITION

| | |
|-------------|--|
| Liant (s) | : Résines mixtes synthétiques et à base d'alkydes en émulsion. |
| Pigment (s) | : Dioxyde de titane rutile |
| Solvant (s) | : Eau. |

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 0806.807.001

Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.