

Fiche technique

Acrylique mat de décoration



DESCRIPTION DU PRODUIT

Intérieur.
Peinture de décoration mate pour murs et plafonds, à base de copolymères en phase aqueuse pour travaux courants.

USAGES ET PROPRIETES

- Haut pouvoir garnissant et aspect poché régulier, permet de réaliser beaucoup de travaux en "monocouche" sur fonds anciens peints.
- Peinture de finition non jaunissante, grande blancheur, bonne opacité.
- Application facile, il est pratiquement sans odeur et sèche rapidement, réduisant au minimum le temps d'immobilisation des locaux.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).
En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de MAGNAPRIM	1 ou 2 couches de MAGNACRYL MAT*
Plâtre et dérivés.	Brossage dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAYD PRIMER	
Plaques de plâtre cartonnées.	Brossage dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAPRIM ou MAGNAYD PRIMER	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.		
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents.	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire. Décapage complet des anciennes peintures si besoin.		

* selon état de finition recherchée et sous réserve des préparations comme définis par le NF DTU 59-1 : A ou B = 2 couches, C = 1 couche.

Précaution et recommandation :

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage : Appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition. Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

APPLICATION PRODUIT

- MATERIEL D'APPLICATION** : Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique (buse 2,0 – 2,5) et Airless (pression 120 – 150 bars, buse de 0,019 à 0,021 pouces, angle 40° à 60°).
- DILUTION** : Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Dilution entre 5 et 10% pour l'application pistolet pneumatique.
- TEINTE** : Blanc.
- MISE A LA TEINTE** : Système à teinter TRIMETAL.
- BASES** : AW.
- NETTOYAGE DU MATERIEL** : Eau aussitôt après usage.

RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 10 – 12 m ² /l/couche.
TEMPS DE SECHAGE :	: Sec au toucher : 1 heure.
A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	Recouvrable : 6 heures. Dur : 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 7a2
Aspect du feuil sec	: Très mat (≤ 3 GU valeur à 85°) selon NF EN ISO 2813
Extrait sec en poids	: 57 % \pm 2
Extrait sec en volume	: 36 % \pm 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,49 \pm 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	: Copolymère en dispersion aqueuse.
Pigment (s)	: Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	: Eau.
COV valeur limite en UE	: Pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	: A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL.
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.