



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture laque brillante de décoration et de protection, à base de résine acrylique en phase aqueuse. Intérieur et extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Sèche rapidement, ce qui réduit le temps d'immobilisation des locaux. Très faible odeur, il est très adapté à la rénovation des lieux publics tels que : hôpitaux, maisons de retraite, écoles...
- Bon pouvoir opacifiant.
- Bon garnissant, bel arrondi et enrobage parfait des arêtes.
- Blancheur exceptionnelle qu'il conserve dans le temps.
- Excellente tenue du brillant à l'extérieur (UV, intempéries, chocs thermiques).
- Microporeux.
- Certifié « EXCELL zone verte ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre +5 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, enduit hydraulique bruts en intérieur.	Egrenage, brossage, époussetage. Si nécessaire, enduit de rattrapage de planimétrie ou de ratissage.	1 couche MAGNAPRIM	2 couches de PERMACRYL BRILLANT
Enduits en plâtre coupé, plâtre lissé, ou dérivés en intérieur.	Brossage et dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAKYD PRIMER	
PVC dur, polyester, bruts.	Nettoyage et dépoussiérage. Dégraissage, rinçage. Ponçage.	1 couche de PERMACRYL MULTIPRIMER	
Acier galvanisé, zinc, aluminium en bon état.	Nettoyage et dépoussiérage. Dégraissage, rinçage. Si nécessaire, dérochage et rinçage soigné.	1 couche de POLYFILLAPRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX	
Bois et leurs dérivés bruts.	Ponçage. Brossage, époussetage.	1 couche de PERMACRYL MULTIPRIMER	1 ou 2 couches de PERMACRYL BRILLANT
Anciens fonds peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.		
Anciens fonds peints peu adhérents.	Lessivage, grattage, brossage ou décapage si nécessaire.	1 couche de PERMACRYL MULTIPRIMER	

Précaution et recommandation :

Présence de micro-organismes, algues ou champignons : traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon la fiche technique du fabricant.

Sur les bois remis à nu par les intempéries : appliquer une couche de **SILVANOL LM** (voir fiche technique de ce produit) en imprégnation.

Sur les bois ayant des matières colorantes ou tanins : il peut être nécessaire de mettre deux couches de **PERMACRYL MULTIPRIMER** ou de privilégier le **PERMALINE PRIMER NT** ou **BIG BEN**.

Sur PVC dur et polyester brut : un essai d'adhérence du système **PERMACRYL** est obligatoire.

Pour le rebouchage et l'enduisage : appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition à l'intérieur uniquement.

Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon le NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises.

APPLICATION DU PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	:	Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm ou rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet Airless pression 120-150 bars – buse: diamètre 0.015 à 0.017 pouces, (angle 40° à 50°) ou pneumatique (buse 1 à 1,5).
DILUTION	:	Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau. Pistolet pneumatique : 5 -10% d'eau.
TEINTE	:	Blanc.
MISE A LA TEINTE	:	Système à teinter TRIMETAL.
BASES	:	Blanc, AW, AM, AC.
NETTOYAGE DU MATERIEL	:	Eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)	:	10 - 12 m ² /l/ couche.
TEMPS DE SECHAGE : A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	:	Sec : 2 heures. Recouvrable : 8 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2
Aspect du feuillet sec	:	Brillant (> 80 GU valeur à 60° après 7 jours selon NF EN ISO 2813).
Extrait sec en poids	:	46 % ± 2
Extrait sec en volume	:	33 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	:	1,22 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Résines copolymères acryliques.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	:	Eau.
COV Valeur limite UE	:	Pour ce produit (cat A/d) :130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 64 g/l.
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.