



## Productomschrijving

Globacryl Murflex is een zeer elastische, haarscheuroverbruggende, vochtregulerende, watergedragen, zijdeglanzende en weinig vuilaanhangende muurcoating op basis van een acrylaat-copolymeer bindmiddel.

## Eigenschappen

Sterk elastisch en scheuroverbruggende muurverf  
Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw  
Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid  
Hoge weerstand tegen CO<sup>2</sup>, weersinvloeden en veroudering

## Gebruik/ Toepassing

Globacryl Murflex wordt buiten toegepast op steenachtige ondergronden. Doordat het product in dikke lagen kan worden aangebracht is het bij uitstek geschikt voor het afwerken van gevels die ongeschikt zijn voor afwerking met een standaard hoogvullend muurverfsysteem.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	Wit en lichte kleuren
Volumepercentage vaste stof	:	47%
Dichtheid	:	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Glans	:	zijdeglans
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

Kwast en Rol		
Type verdunning	:	gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	:	n.v.t.
Reinigingsmiddel	:	water



Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog : ca. 3 uur

Overschilderbaar : ca. 24 uur

Theoretisch rendement

4-5 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Opmerking:

Bij voorkeur Globacryl Murflex aanbrengen met een langharige wollen roller, Globaprim Fix of Globaprim S/G altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

## Systeminformatie

Nieuw werk

Globacryl Murflex wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Globaprim Fix of Globaprim S/G aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen en fixeren met Globaprim Fix.

Ondergronden met alg- of groenaangroei: vooraf behandelen met Paramass.

De ondergrond afwerken met twee lagen onverdunde Globacryl Murflex à rato van 300 gr/m<sup>2</sup> per laag.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn. Loszittende delen of lagen verwijderen door middel van schrappen, afsteken, schuren of afbijten.

Kaalgekomen plaatsen voorstrijken met Globaprim Fix of Globaprim S/G.

Op geschilderde niet poederende ondergronden dient men één laag Globacryl Murflex aan te brengen, verdund met 5% water.

Vervolgens de ondergrond afwerken met twee lagen onverdunde Globacryl Murflex à rato van 300 gr/m<sup>2</sup> per laag.

Algemeen

Globaprim S/G wordt alléén toegepast op gladde, zéér dichte ondergronden.



TECHNISCHE  
PRODUCTINFORMATIE

## LOBACRYL MURFLEX

Elastische zijdeglanzende muurcoating



### Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	Wit en lichte kleuren
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C
VOS-EU-grenswaarde	:	Cat. A/c < 40 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

### Houdbaarheid

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	10 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Amers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)