



## Productomschrijving

Globacryl Quartz is een watergedragen, vochtregulerende, goede slijtvaste, fijne kwartsverf met een hoog vullend vermogen op basis van een vinylterpolymeer bindmiddel.

## Eigenschappen

Slijtvast  
Hoog vulvermogen  
Regelmatige structuur  
Waterdampdoorlaatbaar  
Geschikt voor gasbeton

## Gebruik/Toepassing

Globacryl Quartz is een muurverf voor buiten. Kan aangebracht worden in een dikke laag en is uitzonderlijk bestand tegen slijtage. Heeft een regelmatige fijne structuur die de oneffenheden van de ondergrond maskeert. Barsten en gaten worden gemakkelijk geëgaliseerd door het vulvermogen van de kwartskorrels.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,52 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	50%
Glans	:	mat
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem in van wit afgeleide kleuren



## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

### Kwast en Rol

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	ca. 16 uur

### Theoretisch rendement

6 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

### Opmerking:

Globaprim Fix of Globaprim S/G altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

## Systeminformatie

### Nieuw werk

Globacryl Quartz wordt toegepast op elk schoon, deugdelijk, droog en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Globaprim Fix aan te brengen.

Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorstrijken met Globaprim Fix.

Ondergronden met alg- of groenaangroei: vooraf behandelen met Paramass.

Afwerking vindt plaats met tenminste één volle laag Globacryl Quartz.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaalgekomen plaatsen voorstrijken met Globaprim Fix. Afwerking vindt plaats met tenminste één volle laag Globacryl Quartz.

**Veiligheid/Hygiëne**

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens : wit  
gelden  
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C  
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/c < 40 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of

[www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

**Artikelgegevens**

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking  
tenminste 12 maanden. Vorstvrij  
bewaren.  
Verpakking : 5 liter en 10 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)