



Productomschrijving

Permaline Primer Prestige is een grondlak, uitermate geschikt als grond-, en tussenlaag onder een duurzaam hoogglans verfsysteem.

Eigenschappen

Uitstekende vloeï
Hoge dekkraft
Prima schuurbaar
Prettige verwerking
Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren op de TR kleurenmengmachine
Uitstekende halfglanzende grondlak voor Permaline aflakken

Gebruik/toepassing

Permaline Primer Prestige is geschikt als grond-, en voorlak op hout voor buiten, o.a. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk en betimmeringen.
En het overgronden van reeds voorbehandelde metalen en kunststof ondergronden.

Dit product is op basis van alkydhars. Alkydhars in oplosmiddelhoudende producten is gevoelig voor vergeling.
In een lichte omgeving vindt dit verschijnsel minder snel plaats dan in een omgeving die weinig wordt blootgesteld aan daglicht.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Volumepercentage vaste stof	:	63%
Dichtheid	:	1,30 kg/dm ³
Glans	:	zijdeglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	40 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller	:	
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.
Stofdroog : ca. 5,5 uur
Kleefvrij : ca. 6,5 uur
Overschilderbaar : ca. 18 uur

Theoretisch rendement
13-15 m²/liter

Opmerkingen
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

Stysteem informatie

Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Bij nieuw of onbehandeld houtwerk vooraf gronden met Permaline Dekgrond. Permaline Primer Prestige kan worden afgewerkt met één laag aflak uit het Permaline assortiment, bij voorkeur Permaline Silicon, of Permaline Regulé.

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen gronden met Permaline Primer Prestige. Het houtvochtgehalte mag niet boven de 18% zijn. Permaline Primer Prestige kan worden afgewerkt met één laag aflak, bij voorkeur Permaline Silicon, of Permaline Regulé.

Milieu/certificering

Biobased : Biobased conform ASTM D6866, dit product is toegewezen aan klasse 2, wat betekent 40%-60% aandeel Bio-carbon.





TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

PERMALINE PRIMER PRESTIGE
Grond-, en tussenlaag onder een duurzaam
hoogglans systeem



Veiligheid/wetgeving

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : wit
Vlampunt, bepaald volgens ISO 1516 : > 38°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/d < 300 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaanbroken verpakking tenminste 24 maanden.
Verpakking : 1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl