



## Productomschrijving

Steloxine Primer Thixo is een anti corrosieve primer voor metalen ondergronden (ferro en non-ferro) op basis van een oplosmiddelhoudend acrylaat bindmiddel.

## Eigenschappen

Roestwerend thixotrope primer  
Hecht- en anticorrosieve primer op metaal  
Hoog laagdikte bereik  
Perfecte omhulling op scherpe kanten

## Gebruik/Toepassing

Steloxine Primer Thixo wordt toegepast voor het bijwerken van gecorrodeerde Ferro metalen en in het bijzonder van geroeste scherpe kanten van voorgeschilderde damwandprofielen. Bezit een uitstekende scherpe kantendekking door zijn thixotrope karakter.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,28 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	42%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	80 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en grijs (ral 7042)

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Kwast en Rol	
Type verdunning	: n.v.t.
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.	
Stofdroog	: ca. 30 minuten
Kleefvrij	: ca. 1 uur
Overschilderbaar	: ca. 16 uur

Theoretisch rendement  
5 m<sup>2</sup>/liter

Opmerking:  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving

## Systeminformatie

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of afbijten. Geroeste delen ontroesten en behandelen met Steloxine Primer Thixo.

Alvorens het product wordt aangebracht, dient de aanwezige oorspronkelijke coating goed gehecht, intact, geschuurd, droog, schoon en vetvrij te zijn. Vervolgens afwerken met een traditioneel alkydhars of watergedragen verfsysteem.

## Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 45°C
VOS-EU-grenswaarde	: cat. A/i < 500 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



## STELOXINE PRIMER THIXO

Corrosiewerende hechtprimer

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

April 2018

3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.