

Vitrificateur Parquet Extra Protect Satin

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vitrificateur parquet satiné, résistant à l'usure, à base de résines polyuréthannes, en phase solvantée.
Système 2 en 1 : couche de fond et couche de finition "tout en un".

Domaine d'application

Pour le traitement des sols en bois, des escaliers et des parquets et tout lieu à trafic intensif.
Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques

Résistant à l'usure, aux griffes, à l'eau et aux taches.
8 ans de protection.

Aspect

Satin.
Procure un aspect ciré.

Teintes

Incolore.

Emballages

0.75l, 2.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.
Appliquer une première couche de Vitrificateur Parquet Extra Protect Satin.
Poncer légèrement.
Appliquer deux couches non diluées de Vitrificateur Parquet Extra Protect Satin.
Attendre 24 heures entre l'application des différentes couches.
Si le temps de séchage entre les couches dépasse les 72h, un ponçage léger est nécessaire.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquer une ou deux couches de Vitrificateur Parquet Extra Protect Satin.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus). Application à la brosse et au rouleau.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 h.

Recouvrable: 24 h.

Mise en service: 24 h (trafic léger) ; charge normale: 2 jours.

Densité

0,92 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant séchage et application.
Éviter toute présence d'un feu ouvert ou d'autres sources d'étincelles.

Stockage

1 an en emballage non ouvert à température ambiante

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

