

Combi BP

HUIS BINNEN

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos impregneermiddel op solventbasis.

Bescherm het hout langdurig, preventief en curatief, tegen houtaantastende insecten zoals houtworm en schimmels zoals houtrot.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle houtsoorten. Toepasbaar op houten constructies binnen en buiten, zoals meubilair, kunstvoorwerpen, plankenvloeren, trappen, ramen, deuren, daktimmerwerk.

Eigenschappen

Voor de curatieve behandeling van aangetast hout en voor preventieve bescherming. Langdurige werking. Bestrijdt houtaantastende insecten en hun larven. Werkt preventief tegen houtaantastende insecten, inclusief termieten, en tegen schimmels, specifiek houtrot.

Dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout (opnieuw) wordt aangetast.

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l, 5l, 10L en 25l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Preventieve behandeling van gezond hout

Op kaal en droog hout twee lagen Xyladecor Combi BP aanbrengen met een borstel.

Hout aangetast door houtrot en schimmels

Aangetaste houtdelen verwijderen tot op gezonde hout. Op het droge en gezonde hout twee lagen Xyladecor Combi BP aanbrengen met een borstel, tot verzadiging van het hout. Houten constructie verder herstellen met een geschikt product uit het Polyfilla assortiment.

Hout aangetast door houtworm en schimmels

Eventueel aanwezige verf- of vernislagen verwijderen tot op het kale hout. Twee lagen Xyladecor Combi BP aanbrengen met een borstel. Bij minieme aantasting, Xyladecor Combi BP injecteren in de vluchtgaatjes van de insecten met behulp van een injectienaald. Twee toepassingen uitvoeren tot verzadiging van de vluchtgaatjes.

Barsten, scheuren, gaten of vluchtgaatjes in de houten constructie verder herstellen met een geschikt product uit het Polyfilla assortiment.

Afwerking

Na volledige droging kan een afwerking met beits, vernis, boenwas of verf worden aangebracht.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.

Gebruiksklaar.

Verwerking met de borstel, door injectie of door te dompelen. In geval van onderdompeling dient het object een tiental seconden ondergedompeld te blijven.

Reiniging gereedschap white spirit.

Rendement

Curatief: max. 5m²/l.

Preventief: max. 8m²/l.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h.

Overschilderbaar : 2 à 4 dagen.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve bestanddelen

Propiconazool.

IPBC.

Cypermethrine.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be