

HUIS BUITEN

HUIS BINNEN

# Xyladecor Houtbeits TQ



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Zijdeglanzend solventgedragen transparant houtveredelingsproduct op alkydurethaanbasis, aankleurbaar op de mengmachine.

### Toepassingsgebied

Laat toe om buiten- en binnenschrijnwerk transparant aan te kleuren.  
Ook toepasbaar op ramen binnenshuis, binnenschrijnwerk en meubilair.  
Mag binnen extra met een acrylaatvernis verstevigd worden.

### Eigenschappen

Houttekening en houtstructuur blijven zichtbaar. Waterafstotend.  
Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen weersinvloeden:  
- voorkomt vergrijzing van het hout  
- belet het binnendringen van vocht.

### Aspect

Zijdeglans.

### Kleuren

Zie kleurenkaart.

### Verpakkingen

1l en 2,5l

## 2. ONDERGROND / SYSTEMEN

### Nieuw hout

Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.  
Aanbrengen van 1 laag **Xylamon Primer Clear**.  
Aanbrengen van 2 à 3 lagen **Xyladecor Houtbeits TQ**.  
De uiteindelijke tint wordt beïnvloedt door de originele kleur van het hout.

### Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.  
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Houtbeits TQ**.  
De uiteindelijke tint wordt beïnvloedt door de originele kleur van de ondergrond.

### Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.  
Behandelen als nieuw hout.

### 3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.  
Verwerking met borstel en rol.  
Gebruiksklaar.  
Reiniging gereedschap met white spirit.

#### Rendement

Max. 13 m<sup>2</sup>/liter/laag.

#### Droogtijd

Bij 23°C en 50% R.V.:

Kleefvrij: 5 h.  
Overschilderbaar: 24 h.

#### Dichtheid

Ca. 0,91 kg/l.

### 4. VEILIGHEID

#### Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Everest Office Park,  
Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

