

# Parquet Vernis Extra Protect Satin

HUIS BINNEN



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra slijtvaste polyurethaan parket vernis op solventbasis.  
2-in-1 systeem: grondlaag en afwerking in één.

### Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor het behandelen van intensief gebruikte houten vloeren en in het bijzonder parket en trappen. Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

### Eigenschappen

Extra hoge weerstand. Zeer kras- en slijtvast, uiterst bestand tegen water en vlekken.  
8 jaar bescherming.

### Aspect

Zijdeglans.  
Geeft een geboend aspect.

### Kleuren

Kleurloos.

### Verpakkingen

0.75l, 2.5 l

## 2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

### Onbehandeld hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.

Aanbrengen van één laag Parquet Vernis Extra Protect Satin. Lichtjes schuren en ontstoffen.

Aanbrengen van minimaal twee onverdunde lagen Parquet Vernis Extra Protect Satin.

24 uur wachten tussen de lagen.

Indien de droogtijd tussen de lagen 72 uur overschrijdt, dient er lichtjes geschuurd en ontstof te worden alvorens een volgende laag aan te brengen.

**Gevernist hout in goede staat**

Bestaande vernislagen grondig schuren.  
Aanbrengen van een à twee lagen Parket Vernis Extra Protect Satin.

**Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout**

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.  
Behandelen als nieuw hout.

### 3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).

Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met White Spirit.

**Rendement**

12 m<sup>2</sup>/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

**Droogtijd**

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 4 uur.

Overschilderbaar: 24 uur.

Beloopbaar: 24 uur (licht verkeer); normale belasting: 2 dagen.

**Dichtheid**

0,92 kg/liter.

### 4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID

**Veiligheid**

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

**Houdbaarheid**

1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

