

Xylazel Barniz Exteriores

1.- Descripción del producto

Clase de producto	XYLAZEL BARNIZ EXTERIORES es un barniz de dispersión acuosa de copolímero acrílico resistente al agua y a la intemperie.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Protege la madera del sol y la lluvia. - Incoloro y transparente una vez seco. - Brillante. - Flexible, duro y resistente a los productos químicos. - Resistente al blocking. - Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas. - Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora. - Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo. - Débil olor que desaparece cuando seca.
Campos de aplicación	Para el cuidado y la decoración de muebles y maderas en exterior.
Colores	XYLAZEL BARNIZ EXTERIORES es Incoloro, Brillante y altamente Transparente. Si se desea colorear la madera puede aplicarse previamente XYLAZEL DECORA Y PROTEGE Mate con el color deseado, proporcionando así a la madera una protección contra hongos del azulado e insectos xilófagos (carcomas).
Envases	750mL y 4L.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C: 1.04 0.02 g/ mL
--------------	-----------------------------------------



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Secado	Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 30 minutos. Repintado: 1 hora
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Preparación Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger previamente la madera contra hongos e insectos xilófagos (carcomas) con Xylazel Fondo. Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 3 manos.</p>
Modo de empleo	<p>Rendimiento Entre 14 y 18 m²/ L por mano.</p> <p>Aplicación El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola o rodillo.</p>
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Almacenamiento y manipulación No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/ 2003)".</p>
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

