

Xylazel Barniz Mar y Montaña

1.- Descripción del producto

<p>Clase de producto</p>	<p>Barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente y brillante, para la decoración y protección de la madera. Especialmente indicado para exteriores y también para interiores, en aquellos casos en que la resistencia al roce y su eficacia ante la acción de ambientes agresivos de la montaña o del mar sean características exigibles de la aplicación. Su innovadora formulación permite formar una capa con una gran resistencia al agua, a la abrasión y a los cambios de temperatura. El carácter alifático proporciona mejor comportamiento frente a la radiación ultravioleta y al amarilleamiento. Para proteger a la madera de la degradación que produce la radiación ultra- violeta del sol, el barniz contiene absorbedores ultravioleta transparentes. Además, lleva incorporado un compuesto HALS (hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que ayuda a incrementar la resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el harinado, el agrietado o el desconchado.</p>
<p>Características</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alto brillo, muy transparente. - Gran facilidad de aplicación. - Muy buena nivelación. - Secado rápido. Al tacto: 2 a 4 horas de- pendiendo del tipo de madera y las condiciones climáticas. - Gran resistencia al exterior. - Gran resistencia a las condiciones ambientales extremas de gran humedad en el mar y la montaña. - Gran resistencia al agua, a la abrasión y al sol. - Fácil mantenimiento - Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección. - Mínimo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.
<p>Campos de aplicación</p>	<p>Especialmente indicado para exterior, en todo tipo de maderas en yates, barcos, canoas, construcciones de madera próximos al mar, ríos, montañas, etc. También puede aplicarse en interiores.</p>
<p>Colores</p>	<p>XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA es incoloro y altamente transparente. No amarillea con el tiempo.</p> <p>Si se desea colorear la madera puede aplicarse previamente XYLAZEL DECORA PLUS Mate con el color deseado, obtenido de la carta de colores básicos.</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Envases	375 / 750 mL. y 4 L.
---------	----------------------

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C 0,922 ± 0,01 g / mL Viscosidad a 20°C 5 ± 1.50 dPas
Secado	Tacto: 2 a 4 h. Repintado: A partir de 12 h. aprox. dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Preparación Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar restos de pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Recomendamos aplicar, antes de barnizar, 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar el aspecto de la madera.</p> <p>Madera nueva Aplicar dos manos bien cargadas. Se recomienda lijar entre capas para lograr un mejor agarre y acabado.</p> <p>Maderas ya barnizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA. - Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.
Modo de empleo	<p>Rendimiento Entre 12 y 15 m²/ L por mano según el tipo de madera y grosor de capa. Se recomienda aplicar 2 manos bien cargadas de producto.</p> <p>Aplicación XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA se presenta listo para su uso y se aplica sin diluir. Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo. Una vez seca, aproximadamente después de 12 h. dar la 2ª mano.</p>
Limpieza de útiles	Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Información técnica de seguridad</p> <p>Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente. Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.</p> <p>El uso indebido puede provocar daños a la salud.</p> <p>No mezclar con otros productos.</p> <p>Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003. Consúltese la ficha de datos de seguridad.</p> <p>Almacenamiento y manipulación</p> <p>En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p> <p>Evitar que el producto alcance los cursos de agua.</p> <p>Según la instrucción técnica para el almacenamiento de productos inflamables (ITC MIE APQ- 1, RD 379/2001) el producto es de Clase B2. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C.</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

