

Xylazel Barniz Tinte Interior

1.- Descripción del producto

<p>Clase de producto</p>	<p>Barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente y brillante para la decoración y protección de la madera en interiores. La innovadora composición de resinas que contiene XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR le permite formar una capa con una gran resistencia al agua, y a la abrasión. Su formulación contiene más resina y menos disolvente. Esto no sólo favorece al medio ambiente y al ser humano, sino que además proporciona una mayor eficacia. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección.</p>
<p>Características</p>	<p>XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR proporciona a la madera un espléndido acabado brillante, satinado o mate, altamente decorativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gran facilidad de aplicación. - Muy buena nivelación. - Secado rápido. Al tacto: 2 a 4 horas dependiendo del tipo de madera y las condiciones climáticas. - Gran resistencia al agua, a las manchas y a la abrasión. - Fácil mantenimiento. - Excelente resistencia al amarilleado. - Excelente relación dureza / elasticidad. No cuartea. No se agrieta. - Magnifico comportamiento ante la mayoría de los agentes químicos, resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos, etc. - Lavable. - Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección. - Muy económico, gracias a su elevado rendimiento, entre 12 y 15 m² / L y mano según tipos y condiciones de la madera. - Clasificación C-s2,d0 de reacción al fuego de los materiales de construcción según norma UNE- EN 13501-1. Material combustible con contribución muy limitada al fuego
<p>Campos de aplicación</p>	<p>Excelente para la protección y decoración de la madera en interiores, tanto nueva como restaurada. Indicado para toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, revestimientos en maderas macizas y contrachapadas, puertas, muebles (sillas, mesas, armarios, estanterías, etc.), barandillas, zócalos, manualidades y en todas las maderas en las que se desee un acabado de alta calidad decorativa.</p>
<p>Colores</p>	<p>XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR</p> <p>Se presenta en los siguientes acabados/colores: Acabado brillante: Incoloro, Pino Tea, Pino Oregón, Cerezo, Roble, Caoba y Nogal. Acabado satinado: Incoloro.</p> <p>Acabado mate: Incoloro.</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



	Todos los colores son mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados
Envases	375 y 750 ml 4 L (Solo en incoloro)

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C: 0,93 ± 0,01 g / mL Viscosidad a 20°C: 3 ± 1.00 dPas
Secado	El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2 - 4 horas. Repintado: a partir de 12 h. aprox. dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

3.- Modo de empleo

Preparación	Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar restos de pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Recomendamos aplicar 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar la madera. Madera nueva Aplicar dos manos bien cargadas. Se recomienda lijar entre capas para lograr un mejor agarre y acabado Madera ya barnizadas Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 2 manos de XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR . Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.
Modo de empleo	Consumo 67-77 mL/m2 aproximadamente, en condiciones normales, una mano, sin diluir y según tipo de madera. Recomendamos aplicar 2 manos de XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR para obtener los mejores resultados.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



	<p>Aplicación XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR se presenta listo para su uso y se aplica sin diluir. Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo. Una vez seca, aproximadamente después de 12 h. dar la 2ª mano. En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes del tratamiento con XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto.</p>
<p>Limpieza de útiles</p>	<p>Utilizar XYLAZEL DILUYENTE, white spirit o producto similar.</p>

4.- Indicaciones Especiales

<p>Almacenamiento y manipulación</p>	<p>Información técnica de seguridad Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente. Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud. No mezclar con otros productos. Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003. Consúltese la ficha de datos de seguridad.</p> <p>Almacenamiento y manipulación En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Según la instrucción técnica para el almacenamiento de productos inflamables (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) el producto es de Clase B2. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C.</p>
---	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

