

Xylazel Fondo WB Multitratamiento

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xylazel Fondo WB Multitratamiento es un protector de la madera al agua multiusos y de gran penetración con protección preventiva contra insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado y acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas). Para interior-externo (clase de uso 3). En exteriores debe aplicarse una capa de barniz o lasur sobre la madera tratada.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Protector de la madera al agua con bajo olor y fácil de aplicar. - Rápido secado. - Gran penetración - Protección preventiva frente insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado. - Acción curativa frente a insectos xilófagos de origen larvario (carcomas) - Interior-externo
Campos de aplicación	Carpintería de maderas en interior (clase de uso 1 y 2) y exterior (clase de uso 3, madera expuesta de forma intermitente al agua) que tenga que ser protegida frente a insectos xilófagos (carcomas y termitas), hongos de pudrición y hongos del azulado. Erradicación de insectos xilófagos de origen larvario (carcomas) en maderas de interior.
Colores	Incoloro
Envases	750 ml y 2,5 L

2.- Datos técnicos

Datos	<ul style="list-style-type: none"> - Principios activos : 7.5g/L propiconazol + 2.5g/L IPBC + 2.5g/L permetrina - Apariencia : Líquido incoloro - Densidad: aprox. 1.010 g/ml - Punto de inflamación : No inflamable - pH : aprox. 7.00
--------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Ensayos Eficacia	<p>Cumple las normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNE-EN 46-1 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de <i>Hylotrupes bajulus</i> junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84 - UNE-EN 113 Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos sin <i>coriolus versicolor</i>, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 - UNE-EN 118. Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género <i>Reticulitermes</i>. junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 - UNE -EN 152-1 Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado junto con ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73. Tratamiento por pincelado. - UNE-EN 370: Determinación de la acción curativa de la eficacia curativa contra <i>anobium punctatum</i> junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN 73. - UNE-EN 1390: Determinación de la acción curativa contra larvas de <i>Hylotrupes bajulus</i>.
Secado	<p>Secado en una hora, para repintar en 24 horas (dependiendo de la madera y las condiciones ambientales).</p>

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>La madera debe estar limpia y libre de otros contaminantes. Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.</p>
Modo de empleo	<p>Xylazel Fondo WB Multitratamiento se presenta listo para su empleo y no debe diluirse ni mezclarse con otros productos. Puede aplicarse a brocha o aerosol de baja presión (uso sólo por personal especializado). Para aplicaciones curativas el producto se puede inyectar en la madera. Para ello se deben practicar orificios en la misma con broca de aprox. 6 mm a una distancia adecuada para que sea impregnada de modo efectivo. En pequeños muebles afectados por carcoma, el producto se puede inyectar con ayuda de una jeringuilla adecuada por los propios agujeros hechos por las carcomas. A la madera tratada que vaya a estar expuesta en exteriores se le debe aplicar un barniz o lasur protector. Dosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tratamiento preventivo insecticida (carcomas) y fungicida (hongos de pudrición): 100 mL/ m² - Tratamiento preventivo insecticida (carcomas y termitas) y fungida (hongos de pudrición y del azulado): 200 mL/m² - Tratamiento curativo carcomas: 300 mL/m² <p>Uso doméstico (envases ≤ 2,5 L) y por personal especializado (> 2,5 L)</p>



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



4.- Indicaciones Especiales

<p>Almacenamiento y manipulación</p>	<p>Se deben tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento, manipulación y transporte, como las que se refieren a los caudales de agua y al aire. Almacenar el producto a temperaturas entre 5 y 35°C. Proteger de las heladas. Evitar que el producto llegue a los caudales de agua. Antes de usar el producto. Léase detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventilarse adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Modo de empleo personal especializado: Aplicar el producto sin diluir en la madera a tratar mediante pincelado pulverización, inmersión o autoclave. Modo de empleo público en general: pincelado. Plazo de seguridad 12 h. Nunca será nunca inferior al tiempo que tarde el producto en fijarse. Este producto no podrá aplicarse en madera cuyo destino sea la fabricación y uso de envases para contener alimentos/piensos, ni sobre colmenas. Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos de pudrición, hongos del azulado e insectos xilófagos (carcomas y termitas).</p> <p>Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud. Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB). XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte.</p>
---	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

