

Xylazel Barniz para Terracota

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Barniz en base agua, para superficies de barro cocido y otros sustratos porosos. Protege de las manchas, resiste al agua y confiere al sustrato una textura suave y sedosa, con acabado satinado.
Campos de aplicación	Baldosas de barro cocido sin esmaltar, baldosa de cerámica porosa, gres rústico poroso, ladrillo cara vista, macetas, etc. También se usa en piedra, mármol envejecido, hormigón, piedra artificial, prefabricados de cemento, y en general cualquier material de construcción poroso. En interior y exterior.
Características	• Base agua. • Incoloro. • Gran transparencia y nivelación. • Resistente a los productos químicos. • Resistente al exterior. • Resistente al roce, al agua y a las manchas. • Fácil aplicación. • Secado rápido. • Débil olor que desaparece cuando seca. • No escama ni hace pieles.
Colores	Incoloro satinado.
Envases	0,75 L y 4 L.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20º C: 1,02 ± 0,02. Rendimiento: Depende de la porosidad del pavimento, 4 a 6 m ² /L.
Secado	Al tacto 2 horas aprox. Repintado 4 h. Antes de pisar dejar pasar 12 horas.

3.- Modo de empleo

Modo de empleo	La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o restos de sales. Si se aplicaron antes otros productos, se deberán eliminar. Aplicar abundantemente a brocha. También puede emplearse rodillo o pistola. Dejar secar 4 horas, y aplicar una segunda mano, para llenar bien todos los poros. En superficies muy absorbentes puede ser necesario aplicar más manos. Los útiles se limpian con agua. Antes de pisar dejar pasar 12 horas. En superficies de obra nueva, debe dejarse secar la obra durante 30 días en verano, y 60 en invierno, antes de aplicar el producto. Si las baldosas se colocaron con cemento-cola, llega con 5 días.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

