

Xylazel Endurecedor de madera

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xylazel Endurecedor de madera es un producto que consolida las maderas frágiles, carcomidas, reblandecidas o podridas, dotándolas de una estructura sólida y fuerte. El producto es un líquido transparente a base de resina sintética y disolvente. Se aplica en maderas fragilizadas por la carcoma, reblandecidas o atacadas por los hongos de pudrición. Sus resinas penetran profundamente en las fibras, dejando una estructura con cualidades de resistencia y solidez.
Campos de aplicación	El Endurecedor de Madera Xylazel se utiliza para consolidar y conservar cualquier elemento de madera frágil y poco resistente, en interiores y exteriores. Es especialmente utilizado para restaurar obras de arte y mobiliario.
Colores	Transparente.
Envases	375 y 750 m

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C: 1.37 - 1.41 grs./cm ³ Contenido en sólidos: 70.5 - 72.5% Rendimiento: 13 - 18 m ² /litro aprox., según superficies. Dosis: 55-78 ml/m ² aprox. según superficie.
Secado	Tiempo de secado: El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2 a 3 horas. Repintado 12 - 24 horas aprox.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

3.- Modo de empleo

Preparación	Antes de endurecer la madera frágil, es necesario eliminar la causa de fondo. Para ello, si la madera está carcomida, se tratará con Xylazel Carcomas. Si está reblandecida por la pudrición, se aplicará Xylazel Total con el fin de eliminar los hongos de la pudrición. Si el ataque es muy profundo, puede diluirse el producto con diluyente universal o White Spirit (hasta un 50%), para reducir la viscosidad y conseguir una penetración en profundidad del producto
Modo de empleo	En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. El líquido endurecedor debe saturar e impregnar la madera. Para ello, debe aplicarse muy abundantemente, a brocha, por inyección a través de los agujeros de la carcoma, o por baño.
Limpieza de útiles	White Spirit

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Almacenamiento y manipulación</p> <p>No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.</p> <p>Evitar que el producto llegue a las aguas.</p> <p>Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
 Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
 Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
 El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
 La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 05/2022
 La presente edición anula las anteriores

